

別記様式第1号（第3条及び第6条関係）

ブロック塀等の点検表 補強コンクリートブロック造

点検項目	点検基準	点検結果		
		適合	不適合	不明
塀の高さ	地盤面からの高さ2.2m以下である。	はい	いいえ	—
壁の厚さ	高さ2メートルを超える塀で15センチメートル未満である。	いいえ	はい	—
	高さ2メートル以下で10センチメートル未満である。	いいえ	はい	—
鉄筋	壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋が入っている。	はい	いいえ	
	壁内に径9ミリメートル以上の鉄筋が縦横80センチメートル以下の間隔で入っている。	はい	いいえ	
控壁（塀の高さが1.2メートルを超える場合）	塀の長さ3.4メートル以内ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出している。	はい	いいえ	
基礎（塀の高さが1.2メートルを超える場合）	丈が35センチメートル以上で、根入れ深さが30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。	はい	いいえ	
傾き、ひび割れ	全体的に傾いている、又はひび割れがある。	いいえ	はい	